

Двухкомпонентный акриловый грунт белого цвета. Применяется для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под отделку цветными эмалями.

Технические показатели

Цвет	белый
Сухой остаток	77±2%
Плотность (DIN 51 757)	1,7±0,02
Вязкость основы (DIN 4)	тиксотропный
Блеск	матовый

Свойства покрытия

- хорошие адгезионные свойства к МДФ;
- быстрое время сушки;
- хорошая шлифуемость;
- высокая укрывистость.

Подложки

МДФ и изделия из пенополиуретана (ППУ).

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов

	По массе	По объему
Грунт LAC-0.145	100	100
Отвердитель №008	14	25
Разбавитель		Разбавитель для акриловых ЛКМ
Жизнеспособность композиции при 20°C		1 час
Теоретический расход		150-170 г/м ²

Рекомендуемая шлифовальная бумага (сухое шлифование): P280

Для заключительной обработки P320

Способы нанесения:

Пневматическое распыление

Давление, атм	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм	1,6-1,8
Количество слоев	2
Разбавитель	20-30% *

Безвоздушное распыление

Количество слоев	1
Разбавитель	0-10% *

* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка при 20°C

От пыли	20 минут
На отлип	40 минут
До полного высыхания	12 часов
До ручного шлифования	4-5 часов
До механического шлифования	5-6 часов

Последующие покрытия: Акриловые лаки и эмали, Полиуретановые лаки и эмали.

Упаковка

Грунт LAC-0.145	30 кг
Отвердитель №008	5 л

Гарантийный срок хранения

Грунт LAC-0.145	12 месяцев
Отвердитель №008	12 месяцев