

Двухкомпонентная высокоглянцевая полиуретановая эмаль. Применяется для отделки мебели для ванных комнат и других предметов интерьера из дерева и МДФ.

Технические показатели

Сухой остаток	64±2%
Плотность (DIN 51 757)	1,26±0,02
Вязкость основы (DIN 4)	90-150 секунд
Блеск (DIN 67 53)	100%

Свойства покрытия

- высокая укрывистость;
- высокая технологичность;
- быстрое время сушки;
- отличная стойкость к УФ.

Подложки

Полиуретановый грунт PU-0.202; Полиуретановый грунт PU-0.202; акриловые, полиэфирные грунты и грунты УФ - отверждения.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки эмали температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов

	По массе	По объему
Эмаль PU-5.052	100	100
Отвердитель №064	50	60
Разбавитель для ПУ ЛКМ		10-30%*
Жизнеспособность композиции при 20°C		4 часа
Теоретический расход		120-150 г/м ²

* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульты, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Способ нанесения:

Пневматическое распыление

Давление, атм	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм	1,4-1,7
Количество слоев	2-3

Возможные методы нанесения

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

Сушка при 20°C

От пыли	30 минут
На отлип	2 часа
До полировки	24 часа

Упаковка

Эмаль PU-5.052	25 кг
Отвердитель №064	25 л

Гарантийный срок хранения

Эмаль PU-5.052	12 месяцев
Отвердитель №064	6 месяцев