

Двухкомпонентный полиуретановый грунт-изолятор. Применяется для изоляции МДФ и экзотических пород дерева.

Технические показатели

Цвет	прозрачный
Сухой остаток	18±2%
Плотность (DIN 51 757)	0,9±0,02
Вязкость основы (DIN 4)	12 секунд

Свойства покрытия

- быстрое время сушки;
- высокие изолирующие свойства.

Подложки

МДФ и экзотические породы дерева.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта-изолятора температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°С, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов

	По массе / По объёму
Грунт PU-0.105	100
Отвердитель №054	100
Разбавитель	не требует разбавления
Жизнеспособность композиции при 20°С	4 часа
Теоретический расход	60-100 г/м ²

Способ нанесения:

Пневматическое распыление

Давление, атм	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм	1,4-1,7
Количество слоев	1-2

Сушка при 20°С

От пыли	10 минут
На отлип	40 минут
До перекрытия ПЭ материалами	0,5-1,5 часа
До перекрытия ПУ материалами	1 час

Упаковка

Грунт PU-0.105 - 25 л в евроведре
Отвердитель №054 - 25 л в евроведре

Гарантийный срок хранения

Грунт PU-0.105	12 месяцев
Отвердитель №054	6 месяцев